

# VELOSIT® PB 913

## Bitumen-Grundierung, Konzentrat

### Einsatzgebiete

VELOSIT PB 913 ist eine Bitumen-Grundierung für bauübliche Untergründe wie Beton und Mauerwerk.

Typische Einsatzgebiete sind unter anderem:

- Grundierung unter Bitumenabdichtungen
- Staubbindung
- Versiegelung von saugfähigen Oberflächen

### Eigenschaften

VELOSIT PB 913 ist eine konzentrierte schnell trocknende Bitumen-Grundierung, die auf der Baustelle mit Wasser verdünnt werden kann.

VELOSIT PB 913 wird aufgestrichen oder gerollt.

- Überarbeitbar nach 45–60 Minuten bei 23 °C, 50 % RF
- Lösemittelfrei, geringer Geruch

### Verarbeitung

#### 1.) Untergrundvorbereitung

VELOSIT PB 913 eignet sich für mineralische Untergründe wie Beton, Mauerwerk und saugfähige Natursteine.

Der Untergrund muss von allen trennenden Substanzen befreit werden. Die Untergrundvorbereitung ist im Detail bei den jeweiligen Produkten beschrieben.

#### 2.) Verarbeitung

VELOSIT PB 913 muss mit Wasser im Verhältnis 1 : 10 verdünnt werden. Das Produkt gleichmäßig auf den gereinigten Untergrund aufstreichen oder rollen, wobei eine Pfützenbildung vermieden werden muss.

#### 3.) Nachbehandlung

VELOSIT PB 913 benötigt keine Nachbehandlung.

## Verbrauch

Abhängig von der Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrund. Typische Verbrauchswerte liegen bei 0,1 – 0,2 l/m<sup>2</sup>.

## Reinigung

VELOSIT PB 913 kann im frischen Zustand mit Wasser entfernt werden. Sobald es ausgehärtet ist, wird der Einsatz von Lösemitteln wie Testbenzin erforderlich.

## Qualitätsmerkmale

Farbe:	braun
Dichte:	1,1 kg/l
Untergrundtemperatur:	5 – 30 °C

## Verpackung

VELOSIT PB 913 wird in 10 kg Kunststoffeimern geliefert.

## Lagerung

VELOSIT PB 913 kann im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate bei 5 – 30 °C in einer trockenen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Umgebung gelagert werden.

## Umwelt & Sicherheit

Bitte beachten Sie das aktuell gültige Sicherheitsdatenblatt und die darin beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung des Produkts.

Gebinde müssen nach Gebrauch restentleert werden und können an die VELOSIT GmbH & Co. KG zurückgegeben werden.

## Hinweise

VELOSIT PB 913 wird ausschließlich an professionelle Fachverarbeiter vertrieben.

Alle angegebenen Produktmerkmale sind unter kontrollierten Laborbedingungen gemäß den jeweilig relevanten Normen ermittelt worden. Unter Baustellenbedingungen ermittelte Werte können davon abweichen.

Bitte immer die aktuellste Version dieses Datenblatts von der Website [www.velosit.de](http://www.velosit.de) herunterladen.

## Hersteller

VELOSIT GmbH & Co. KG  
 Industriepark 7  
 32805 Horn-Bad Meinberg  
 Germany  
[www.velosit.de](http://www.velosit.de)