VELOSIT ist ein innovationsgetriebenes, junges Unternehmen. In unseren Reihen finden Sie jahrzehntelange Erfahrung in Entwicklung, Produktion und Beratung von technisch anspruchsvollen Bausystemen.

Wir haben es uns zur Mission gemacht Lösungen zur Beschleunigung des Bauablaufs zu liefern. Mit **VELOSIT** Produkten werden Sie deutlich schneller fertig, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität eingehen zu müssen.

VELOSIT bietet der Baubranche alternative Lösungen auf technisch höchstem Niveau. Die Produktion „made in Germany“ steht für eine gleichbleibende und hochwertige Qualität.

Haben Sie Fragen – dann rufen Sie uns an!

Wir kreieren Ihnen eine passende Lösung ganz individuell.

Unser Service und technischer Support sind gerne für Sie da!

VELOSIT GmbH & Co. KG
Industriepark 7
D - 32805 Horn-Bad Meinberg

+ 49 (0) 5233 - 95 17 300
+ 49 (0) 5233 - 95 17 301
info@velosit.de

velosit

VELOSIT® SL 507

Hochabriebbeständige Spachtelmasse

VELOSIT® SL 507

Der hochabriebbeständige Boden

Basierend auf der Technologie von VELOSIT SL 503, mit dem bereits ausgezeichnete Verschleißwerte im normalen Betrieb mit luftbereiften Transportmitteln erreicht werden, haben wir mit **VELOSIT® SL 507** eine Lösung für erhöhte Anforderungen an die Abriebbeständigkeit entwickelt. Wenn in Arbeitsbereichen zum Beispiel durch schwere Fördermittel mit Stahlrollen oder durch schleifende Beanspruchung ein besonders hoher Abrieb zu erwarten ist, kommen herkömmliche Systeme schnell an ihre technische Grenzen.

Mit **VELOSIT® SL 507** ist jetzt ein einfach zu verarbeitendes System verfügbar, das die Anforderungen der Abriebbeständigkeit nach EN 13813 für die Klasse A3 übertrifft.

Eigenschaften

- Minimales Schwinden/Quellen unter Trocken- bzw. Nasslagerung, wodurch die Rissbildung minimiert wird
- Exzellente Abriebbeständigkeit, Klasse A3 nach Böhme
- Exzellenter Verlauf mit langer Verarbeitungszeit
- Sehr ebene Oberfläche mit Rutschhemmung Klasse R10
- Schnelle Entlüftung
- Begehbar nach 3 Stunden und bereit für Staplerverkehr nach 6 Stunden
- 30 – 40 Min. Verarbeitungszeit und eine Druckfestigkeit von 20 MPa nach 4 Stunden
- Festigkeit nach EN 13813 Klasse CT-C60-F10-A3
- Sehr gute Haftung auf Beton (Betonbruch)

Eigensatzgebiete

- Innen und außen
- Ausnivellierung von Beton- und Estrichflächen und als fertige Oberfläche
- Reparatur von Oberflächendefekten auf horizontalen Betonflächen